

GALVACOLD

Galvanisation à froid.

Utilisation(s)

Protection anticorrosion riche en zinc.

Application exclusivement recommandée sur fers grenillés ou sablés.

Particularité(s)

Couleur gris zinc.

Existe en aérosols ou en pot.

Conservation 6 mois.

Mode d'emploi

Application au pistolet, à la brosse pour de petites surfaces ou en aérosol.

Données techniques

Liant : résines époxy estérifiées.

Pigment : poudre de zinc chimiquement pure, finement dispersée.

Solvant aromatique.

92 à 93% de zinc dans le film sec.

Extrait sec en volume : 48,5%.

Viscosité : +/- 100 Krebs units.

Séchage : 10 minutes.

Rendement théorique : +/- 4,5 m²/kg pur un film sec de 40 µ.

Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL