



STRUCTURE PAINT

Peinture satinée 2 composants polyurethane texturée à effet de surface esthétique.

Utilisation(s)

Elle s'emploie tant comme peinture lisse que structuré

Peut être employée comme monocouche sur de l'acier pour application intérieure.
STRUCTURE PAINT s'emploie comme couche de finition satinée dans des systèmes époxy-polyurethane

Peinture structurée satinée avec une bonne résistance extérieure.

Mode d'emploi

Application au pistolet pot à pression Devilbiss p.ex. P.KB.519. ou airless

Sur support en métal dérouillé et protégé contre la corrosion avec du PRIMER METAL

Données techniques

Base : résine acrylique, composant isocyanate, pigments et charges.

Extrait sec -en poids : 66%.
-en volume : +- 50%

Densité de mélange : +- 1250.

Proportion mélange base/durcisseur : 86,5/13,5. - 90/10 selon teinte à vérifier sur les bidons

Pouvoir couvrant théorique : 7,1 m²/kg pour une feuille sec de 50 µm.

Thinner dilution et nettoyage : n°95.

Dilution pour couche lisse : 5-15% airless - 15-25 Pist. Pneum..
structurée : 0% airless - +- 10% pist. Pneum.

Séchage -hors poussières : 1h-1h30. pot live 4heures
-hors poissant : 3-4h
-dur : 24h

Rechamissable pour effet : mouillé sur mouillé 1lisse+1structurée.
sinon entre 8h et max. 24h après 72h poncer

Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL