



PRIMERUST

Peinture de fond anticorrosion à séchage rapide.

Particularité(s)

Résine glycérophtalique au phosphate de zinc.

Ne contient ni plomb, ni chromate de zinc toxiques et cancérogènes

Séchage rapide. Existe en gris, vert, oxyde rouge Et teinte RAL sur commande.

Mode d'emploi

Brosse, rouleau. Dilution de 10 à 15% max- attention séchage rapide,

Airless maximum 5 % diluant Thinner 2. Gicleur 0,015 à 0,017 inch; pression 120 à 150 atm,

Pistolet maximum 15% diluant Thinner 2. Gicleur 1,5 à 2 mm; pression 3 à 4 atm

S'utilise sur support dérouillé exclusivement (sur support rouillé utiliser le RUST END).

Le support sera dérouillé, propre et sec. Idéalement sablé et dépoussiéré,

Précaution(s)

R 10 : Inflammable. Ne pas pistoler près des flammes.

Il y a lieu de stocker le PRIMERUST dans des endroits tempérés et secs.

Veuillez utiliser PRIMERUST dans des endroits aérés.

L'application au pistolet s'accompagnera d'une bonne ventilation et d'une captation des vapeurs et aérosols au point d'émission si l'utilisation a lieu dans des locaux intérieurs.

Données techniques

Densité : +-1,450.

Extraits secs : Volume : +- 48 %.

Rendement théorique : 7m² pour 50μ.

Séchage à 20°C et 60% humidité relative.

Hors poussières : 10 min.

Hors poissant : 20 min.

Recouvrable : 4 à 6 heures

Remarque(s)



*Nouvelles
Techniques
Chimiques de la
Maintenance*

Fiche Technique

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL